

PANAUDOJIMO ATMINTINĖ. PENECRETE

PENECRETE - siūlių hidroizoliacinė medžiaga, pašalinanti lašelinį protėkį ir apsauganti nuo vandens filtracijos per įtrūkius, siūles, sandūras, komunikacijų įvadus, sujungimo ir prijungimo vietas.

PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

- ✓ **SANAUDOS:** 1,5 kg/m sauso mišinio, kai griovelio matmenys 25 x 25 mm.
- ✓ **KIETĖJIMAS:** pradžia ne anksčiau nei po 40 min., pabaiga ne vėliau nei po 90 min.
- ✓ **EKSPLOATAVIMAS:** nuo -60 iki +130 °C temperatūroje
- ✓ **DENGIMAS:** glaistytuvu arba rankomis, stipriai įspaudžiant į ertmes
- ✓ **EFEKTYVUMAS:** medžiagos nelaidumo vandeniui markė ne žemesnė nei W14; atsparumo šalčiui markė ne žemesnė nei F400
- ✓ **EKOLOGIJA:** medžiagos nėra degios, sprogios, toksiškos, radioaktyvios; leidžiama naudoti geriamo vandens rezervuarams
- ✓ **GARANTIJA:** suteikiama TIK PENETRON sistemos medžiagoms, kurios buvo panaudotos griežtai vadovaujantis technologinio reglamento nuostatomis

BETONO PAVIRŠIAUS IR ERTMIŲ PARUOŠIMO REIKALAVIMAI

- ✓ **VALYMAS:** būtina nuo betono paviršiaus nuvalyti dulkes, purvą, naftos produktus, pieno akmenį, druskos apnašas, torkretą, tinko sluoksnį, plyteles, dažus ir kitas medžiagas, sunkinančias skverbtį.
- ✓ **DRĖKINIMAS:** būtina kruopščiai sudrėkinti betoną, jo struktūra turi visiškai prisisotinti vandens.
- ✓ **ERTMIŲ PARUOŠIMAS:** palei visą įtrūkių, siūlių, sandūrų, sujungimo ir prijungimo vietų ilgį ir aplink komunikacijų įvadus padarykite II formos griovelius, kurių pjūvis turėtų būti ne mažesnis kaip 25 x 25 mm.; Iš vidinės protėkio ertmės pašalinkite sutrupėjusį ir atsiskuoksniavusį betoną. Išvalykite griovelius metaliniu šepetėliu (jei yra)

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

- ✓ **PANAUDOJIMAS:** TIK sunkiųjų betonų (NETINKAMAS lengvajam, porėtajam betonui) įtrūkiams hidroizoliuoti; naudojamas kompleksiskai su PENETRON
- ✓ **PAVIRŠIUS:** kruopščiai sudrėkintas, temperatūra aukštesnė nei +5 °C.

Ši atmintinė – tik glausta informacija ir pagrindiniai reikalavimai atliekant darbus su PENETRON sistemos medžiagomis. Naudojant medžiagas būtina susipažinti su technologiniu reglamentu ir laikytis jame nurodytų reikalavimų.

PASTABA: DĖMESIO! Būtina griežtai laikytis VISŲ technologiniame reglamente nustatytų reikalavimų. Gamintojo GARANTIJA suteikiama TIK hidroizoliacinėms PENETRON sistemos medžiagoms, kurios buvo panaudotos griežtai vadovaujantis technologinio reglamento nuostatomis.

- ✓ **PADENGIMAS:**
 - 1. išvalyti, sudrėkinto betono įtrūkių grioveliai padengiami 1 sluoksniu PENETRON, nepaliekant neužteptų tarpų.
 - 2. padengtas griovelis, glaistytuvu arba rankomis, sandariai užglaistomas PENECRETE, stipriai įspaudžiant į ertmes (vienu kartu iki 30 mm. sluoksniu, gilesni - tepami keliais sluoksniais)
 - 3. užglaistytas griovelis ir aplink esantis paviršius sudrėkinamas ir padengiamas 2 sluoksniais PENETRON: 1-as sluoksnis: tepamas ant drėgno betono; 2-as sluoksnis: ant sukietėjusio (~ po 60 min.) ir vėl sudrėkinto 1-ojo sluoksnio; Efektyviausia, kai vienas PENETRON sluoksnis dengiamas horizontaliai, kitas – vertikaliai.
- ✓ **PADENGTO PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA:** 3 paras paviršius išlaikyti drėgną ir saugoti nuo mechaninių pažeidimų bei neigiamos temperatūros.
- ✓ **PADENGTO PAVIRŠIAUS DEKORAVIMAS:** „Penetron“ sistemos medžiagomis apdorotus konstrukcijų paviršius dengti dekoratyvinėmis medžiagomis rekomenduojama po 14 parų. Šis laikotarpis gali būti trumpesnis arba ilgesnis, priklausomai nuo konkrečiai apdailos medžiagai keliamų reikalavimų ir leistinos maksimalios betono drėgmės.
- ✓ **Dėmesio!** Prieš pradėdant dekoruoti konstrukcijų paviršius, apdorotus „Penetron“ sistemos medžiagomis, siekiant užtikrinti gerą sukibimą (adheziją), juos būtina nuvalyti mechaniniu būdu
- ✓ **MEDŽIAGŲ EKSPLOATACIJA:** galiojimo laikas – 18 mėn. nuo pagaminimo datos, nepažeidus hermetinės pakuotės; laikymo sąlygos: temperatūra nuo -60 iki +50 °C, patalpų drėgmė neturi įtakos; transportavimas visų rūšių transportu

MIŠINIO PARUOŠIMO PRINCIPAI

- ✓ **DOZAVIMAS:** sausojo mišinio ir vandens santykis: PENECRETE 1 kg / vanduo 0,17-0,18 l
- ✓ **UŽMAIŠYMAS:** pilamas vanduo į sausąjį mišinį (atvirkščiai draudžiama!)
- ✓ **MAIŠYMAS:** 1-2 min. maišoma rankiniu būdu ar mažų apskukų gręžtuvu
- ✓ **KONSISTENCIJA:** tinkamai paruošus gaunamas tirštas plastilino konsistencijos mišinys
- ✓ **SUNAUDOJIMAS:** sunaudoti per 30 min., reguliariai maišant